



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ _ LOVE GROUT COLOURS

ПРИМЕНЕНИЕ

Затирка швов между плитами от 2 до 10 мм.

Затирка швов в помещениях с повышенной влажностью, таких как душевые, СПА и прачечные

ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не используйте в бассейнах.

Затирка швов в местах с повышенными химическими требованиями должна производиться растворами с повышенной химической стойкостью.

Швы, подверженные расслоению, должны быть заполнены специально предназначенным эластичным составом.

Время высыхания зависит от толщины нанесения и определяется оттенком грунта. Устойчив к воздействию окружающей среды с pH > 5.

СОСТАВ

Цемент, органические и неорганические адьюванты и минеральные пигменты

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Плотность после смешивания с водой: 1,7 - 1,9

Срок годности (время хранения разведённого состава): 25 - 35 минут

Температура применения: от +5°C до 30°C

Предельный срок хранения: 24 часа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EN 13888 - CG2

Износостойкость	$\leq 2\ 000\ \text{mm}^3$
Прочность на изгиб при хранении в сухом помещении	$\geq 2,5\ \text{N/mm}^2$

Прочность на изгиб после циклов замораживания-оттаивания	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
Прочность при сжатии при хранении в сухом помещении	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Прочность при сжатии после циклов замораживания-оттаивания	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Усадка	$\leq 3 \text{ mm/m}$
Пониженное водопоглощение через 30 мин	$\leq 2 \text{ g}$
Пониженное водопоглощение через 240 мин	$\leq 5 \text{ g}$

Указанные сроки получены при стандартных условиях окружающей среды, могут увеличиваться при понижении и сокращаться при повышении температуры.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Удалите излишки цемента из швов перед затиранием.

Подождите от 24 до 48 часов перед затиранием.

Убедитесь, что швы чистые и сухие, чтобы избежать изменения цвета.

Если плиты пористые или полированные, мы советуем защитить их во избежание насыщения пигмента керамики. Выполните предварительное тестирование для проверки.

Наносите раствор равномерно. Таким образом прочность стяжки увеличится, а цвета будут более однородными.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смешайте 5кг содержимого упаковки с от 1,5 до 1,8 л чистой воды до получения однородной массы без комков. Это позволит обеспечить правильную дисперсию пигмента и однородность цвета.

При затирании держите жёсткий резиновый шпатель по диагонали для полного заполнения свободного пространства. Подождите, пока раствор перестанет блестеть (примерно 25-35 минут), и затем проведите влажной губкой.

Последнюю очистку необходимо провести через 24 часа – просто протереть сухой тряпкой. Раствор будет готов к использованию.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не забудьте удалить прокладки из швов перед затиранием.

Используйте только указанное количество воды для смешивания продукта. Лишняя вода может вызвать изменения цвета.

Никогда не добавляйте воду в продукт, который уже начал затвердевать. Попробуйте перемешать без добавления воды.

Неоднородная толщина нанесения может привести к незначительным различиям оттенка раствора.

Не используйте воду при очистке, так как она может вызвать дисперсию пигмента, выделение углекислого газа или осаждение соли на поверхности.

Не используйте сильные кислоты для чистки.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Usar a fórmula:

$$\text{Consumo kg (m}^2\text{)} = 0,16 \times L \times H \times \frac{A + B}{A \times B}$$

L= Largura da junta (mm) H = Altura da peça (mm) A e B = Formato da peça (cm)

Formato		45x120	35x100	35x70	30x60	20x60	80x80	60x60
Espessura	2mm	0,11	0,13	0,13	0,14	0,17	0,09	0,10
	3mm	0,17	0,19	0,20	0,20	0,26	0,13	0,14

Значения, указанные в таблице, основаны на теоретических расчетах и служат руководством по использованию, так как не учитывают переменные, связанные с фактическими условиями работы

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Наличие цемента в составе может быть вызвать раздражение глаз, дыхательных путей и слизистых оболочек.

Необходимо использовать перчатки, не впитывающие влагу, чтобы избежать непосредственного контакта раствора с кожей.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ

24 месяца со дня изготовления в оригинальной упаковке в сухом помещении.

УПАКОВКА


Мешок 5Kg



Коробка 20Kg (4 сумки x 5Kg)



ЦВЕТА



GROUT **001-SALT WHITE**



GROUT **051-EGYPHTON CREAM**



GROUT **101-LUNAR STEEL**



GROUT **151-WARM GREY**



GROUT **201-SAND TORTORA**



GROUT **231-MUD RUST**



GROUT **251-VOLCANIC ANTHRACITE**



GROUT **301-MISTY IRON**



GROUT **351-RIVIERA BLUE**



GROUT **361-DEEP BLUE**



GROUT **371-CHARCOAL BLACK**



GROUT **391-GOLDEN SAND**



GROUT **401-TANGERINE ORANGE**



GROUT **431-METAL CORTEN**



GROUT **451-DESERT RED**



GROUT **456-ARABIAN RED**



GROUT **501-TEA GREEN**

Показания к применению и технические данные о продукте представлены добросовестно и основаны на накопленном опыте и знаниях в типичных ситуациях использования. Условия применения и использования могут влиять на поведение продукта, поэтому рекомендуется проводить проверки и тесты в каждой конкретной ситуации.